

MC-QC140

ماستیک پایه قیری اصلاح شده سرد اجرا

Bitumen rubber sealant carried insolvent

شرح محصول

ماستیک یک جزیی MC-QC140 یک درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن رابر است که به فرم طبیعی خشک شده و پس از آن مقاومت بالایی در برابر حرارت و شرایط جوی خواهد داشت.

کاربرد محصول

- قابل استفاده در درزهای عمودی و افقی
- درزبندی کانالهای آبرسانی
- درزبندی پیاده روهای بتنی، پلها، سقفها و آسفالتها
- درزهای بین ساختمانها در پشت بامها

مزایای محصول

- مقاوم در برابر شرایط جوی
- بدون شره
- آماده مصرف

- چسبندگی خوب به سطوح بتنی، سیمانی و فلزی
- محدوده وسیع دمای سرویس ۵- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد (
- مقاوم در برابر آب دریا مقاوم در برابر فشار آب در صورت مصرف به همراه Backing Rod

خصوصیات شیمیایی محصول

وزن مخصوص (کیلوگرم بر لیتر)	۱/۳۵
رنگ	مشکی
روندگی	کمتر از ۸۰

روش استفاده محصول

آماده سازی سطوح

کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد می توان جهت تمیز نمودن سطح از برس سیمی استفاده کرد. سپس کلیه درزها را با استفاده از هوای فشرده خشک پاک کنید.

وضعیت درز

ابعاد حدودی درزها باید به شرح ذیل باشد:

عرض: ۱ سانتیمتر عمق: ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر

عرض ۳ سانتیمتر عمق ۴ تا ۵ سانتیمتر

حرارت دادن

ماستیک جامد را در حمام آب یا در ظرف مخصوص با حرارت غیر مستقیم تا دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد گرم کنید تا مواد بصورت نرم در آید.

روش اجرا

ماستیک درز گیر MC-QC140 بوسیله ماله، قاشقک یا دست درون درزها قرار می‌دهیم هنگام استفاده از ماستیک در شرایطی که فشار آب زیاد است، استفاده از نوارهای Backing Rod و کنف توصیه می‌شود.

تمیز کردن

تمام وسایل و لوازم را فوراً پس از مصرف تمیز نماید.

توصیه‌های مهم

- بالاتر از دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد حرارت ندهید.
- ماستیک MC-QC140 برای تماس با نفت و سوخت مناسب نمی‌باشد.

استاندارد

ASTM- D-1850

بسته بندی محصول

ظروف ۲۰ کیلوگرمی

شرایط و عمر نگهداری

در انبار و ظرف در بسته اولیه ۲۴ ماه

نکات ایمنی

از تماس با پوست و چشمها خودداری گردد. MC-QC140 محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد. برای آگاهی بیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

تأییدیه فنی

تمام محصولاتی که توسط مرکز بتن ایران عرضه می گردد، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.